



利津炼化有限公司

山东省东营市利津县永莘路55号  
(Email: lihuayiren@lihuayi.com  
Tel: 0546-5889876

### 产品质量检验报告单

牌号: AG120

执行标准: Q/370522 LLH 001-2002

生产批号:	2022122301	取样地点:	T-7184B	分析时间:	2022.12.21
特性	测试条件	单位制	试验方法	技术指标	测量值
流动指数	220℃, 10kg	g/10min	ASTM D 1238	18-26	19.38
悬臂梁冲击强度	4mm/23℃	KJ/M <sup>2</sup>	ASTM D 256	19-25	26.41
热变形温度	18.5kg/cm <sup>2</sup>	℃	ASTM D 648	≥80	82.95
硬度	R Scale	R	ASTM D 785	104-114	108.74
拉伸强度	3mm, 5mm/min	MPa	ASTM D 638	≥42	45.48
延伸率	3mm, 5mm/min	%	ASTM D 638	实测	19.41
弯曲强度	5mm, 2.8mm/min	MPa	ASTM D 790	≥63	63
弯曲模量	5mm, 2.8mm/min	MPa	ASTM D 790	≥2000	2121
判定结果	合格				
分析人: 崔学娟	复核人: 李文文	审核人: 吕小雨			